DEUTSCHE NORM März 2011

DIN 675

ICS 21.060.40

Ersatz für
DIN 675:1993-10

Flachsenkniete (Riemenniete) – Nenndurchmesser 3 mm bis 5 mm

Flat countersunk head rivets –
Nominal diameters 3 mm to 5 mm

Rivets à tête fraisée –
Diamètres nominaux de 3 mm à 5 mm

Gesamtumfang 8 Seiten

Normenausschuss Mechanische Verbindungselemente (FMV) im DIN

Inhalt

Seite

Vorwort **3**
1 Anwendungsbereich **4**
2 Normative Verweisungen **4**
3 Maße und Gewichte **4**
4 Technische Lieferbedingungen **8**
5 Bezeichnung **8**

Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Normenausschuss Mechanische Verbindungselemente (FMV), Arbeitsausschuss NA 067-00-09 AA „Verbindungselemente ohne Gewinde“, erarbeitet.

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berühren können. Das DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

Für Niete nach dieser Norm gilt Sachmerkmal-Leiste DIN 4000-163.

Änderungen

Gegenüber DIN 675:1993-10 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

a) die normativen Verweisungen wurden aktualisiert;

b) zur Information wurden die Berechnungsformeln für Kopf- bzw. Schaftgewicht aufgenommen;

c) die Tabelle 4 wurde überarbeitet;

d) neue Bezeichnung eingefügt.

Frühere Ausgaben

DIN 675: 1926-10, 1944-03, 1949-07, 1977-07, 1993-10

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt für Flachsenkniete (Riemenniete) mit Nenndurchmessern von 3 mm bis 5 mm.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).

DIN 101, *Niete — Technische Lieferbedingungen*

DIN 4000-163, *Sachmerkmal-Leisten — Teil 163: Verbindungselemente ohne Gewinde*

DIN EN 1301-2, *Aluminium und Aluminiumlegierungen — Gezogene Drähte — Teil 2: Mechanische Eigenschaften*

DIN EN 10263-2, *Walzdraht, Stäbe und Draht aus Kaltstauch- und Kaltfließpressstählen — Teil 2: Technische Lieferbedingungen für nicht für eine Wärmebehandlung nach der Kaltverarbeitung vorgesehene Stähle*

DIN EN 10263-5, *Walzdraht, Stäbe und Draht aus Kaltstauch- und Kaltfließpressstählen — Teil 5: Technische Lieferbedingungen für nichtrostende Stähle*

DIN EN 12166, *Kupfer und Kupferlegierungen — Drähte zur allgemeinen Verwendung*

DIN EN ISO 4042, *Verbindungselemente — Galvanische Überzüge*

3 Maße und Gewichte

Siehe Bild 1, Tabelle 1 und Tabelle 3.



Bild 1 — Flachsenkniete (Riemenniete), Nenndurchmesser 3 mm bis 5 mm

Tabelle 1 — Maße und Gewichte

Maße in Millimeter

d_1	Nennmaß	**3**	**4**	**5**
	Grenzabmaße	± 0,1	± 0,1	± 0,15
d_2	Nennmaß	8,3	11,0	13,8
	Toleranzen	h14	h15	
d_3	min.	2,87	3,87	4,82
d_5	± 0,2	2,2	3,0	4,0
e	max.	1,5	2,0	2,5
k	≈	1,0	1,3	1,6
l_1	± 0,2	2,0	3,0	3,5
l Nennmaß	l Grenzabmaße	Gewicht (7,85 kg/dm^3) kg/1 000 Stück ≈ [a]		
8	+0,3 0	0,600	1,14	1,92
10	+0,36 0	0,711	1,34	2,23
12	+0,43 0	0,822	1,54	2,54
16		1,04	1,93	3,15
20	+0,52 0	1,27	2,33	3,77
25		1,54	2,82	4,54
30		1,82	3,31	5,31
Die Gewichte sind nur Anhaltswerte.				
[a] Siehe Tabelle 2.				

Tabelle 2 — Umrechnungszahlen für Gewichte

Werkstoff	St, nichtrostender Stahl	Cu	CuZn	Al
Umrechnungszahl	1,000	1,134	1,070	0,344

Tabelle 3 — Schaft- und Kopfgewichte für Stahl

Nennmaß d_1	**3**	**4**	**5**
Schaftgewicht je mm kg/1 000 Stück (7,85 kg/dm^3) ≈	0,055 5	0,098 6	0,154 0
Kopfgewicht kg/1 000 Stück (7,85 kg/dm^3) ≈	0,211 1	0,483 5	0,935 3

Die Gewichte in Tabelle 3 sind auf Basis der Nennmaße errechnete Anhaltswerte.

Gleichung (1) zur Berechnung von weiteren Abmessungen bzw. Längen:

$$G_T = [(G_S \cdot l) + G_K] \cdot f \quad (1)$$

Dabei ist

G_T das Teilegewicht, in kg/1 000 Stück;

G_S das Schaftgewicht je mm, in kg/1 000 Stück;

G_K das Kopfgewicht, in kg/1 000 Stück;

l die Länge des Schaftes, in mm;

f der Umrechnungsfaktor für Dichte und Stückzahl (= 0,001 $\frac{dm^3}{mm^3}$).

Gleichung (2) zur Berechnung des Kopfgewichtes (Stahl):

$$G_K = \frac{\pi \cdot \frac{k}{3} \cdot \left(\frac{{d_1}^2}{2} + \frac{d_1}{2} \cdot \frac{d_2}{2} + \frac{{d_2}^2}{2} \right)}{1\,000} \cdot \rho \quad (2)$$

Dabei ist

G_K das Kopfgewicht, in kg/1 000 Stück;

d_1 der Nenndurchmesser des Schaftes, in mm;

d_2 der Nenndurchmesser des Kopfes, in mm;

k die Höhe des Kopfes, in mm;

ρ die Dichte, in kg/dm^3 (für Stahl 7,85 kg/dm^3).

Gleichung (3) zur Berechnung des Schaftgewichtes je mm (Stahl):

$$G_S = \frac{\frac{{d_1}^2 \pi}{4} \cdot 1 \text{ mm}}{1\,000} \cdot \rho \quad (3)$$

Dabei ist

G_S das Schaftgewicht je mm, in kg/1 000 Stück;

d_1 der Nenndurchmesser des Schaftes, in mm;

ρ die Dichte, in kg/dm^3 (für Stahl 7,85 kg/dm^3).

Gleichungen (4) und (5) zur Berechnung von Zwischenmaßen für d_2 und k:

Das Ergebnis ist in 0,5 mm-Schritten auf- bzw. abzurunden.

$$d_{2neu} = \frac{d_{21}}{d_{11}} \cdot d_{1neu} \tag{4}$$

Dabei ist

d_{2neu} der Kopfdurchmesser für Zwischenmaße, in mm;

d_{1neu} der Schaftdurchmesser für Zwischenmaße, in mm;

d_{11} der nächstgrößere Schaftdurchmesser d_1 nach Tabelle 1, in mm;

d_{21} der nächstgrößere Kopfdurchmesser d_2 nach Tabelle 1, in mm.

$$k_{neu} = \frac{X}{d_{11}} \cdot d_{1neu} \tag{5}$$

Dabei ist

k_{neu} die Höhe des Kopfes für Zwischenmaße, in mm;

X der nächstgrößere Wert für k, in mm;

d_{1neu} der Schaftdurchmesser für Zwischenmaße, in mm;

d_{11} der nächstgrößere Schaftdurchmesser d_1 nach Tabelle 1, in mm.

Die in dieser Norm angegebenen Toleranzen gelten auch für Zwischenmaße. Das Maß e_{max} errechnet sich aus 0,5 d_{1neu}.

4 Technische Lieferbedingungen

Siehe Tabelle 4.

Tabelle 4 — Technische Lieferbedingungen

Werkstoff[a]	Stahl	Nichteisenmetall			nichtrostender Stahl
	St = C4C oder C10C nach Wahl des Herstellers	CuZn = CuZn37	Cu = Cu-DHP	Al = EN AW-1050A [Al 99,5]	X3CrNiCu18-9-4
Norm	DIN EN 10263-2	DIN EN 12166	DIN EN 12166	DIN EN 1301-2	DIN EN 10263-5
Grenzabmaße, Form- und Lagetoleranzen	DIN 101				
Oberfläche	Regelausführung: blank Wird ein bestimmter Oberflächenschutz gewünscht, z. B. galvanischer Oberflächenschutz nach DIN EN ISO 4042, so ist dies bei Bestellung zu vereinbaren. Die in der Tabelle 1 angegebenen Toleranzen und Grenzabmaße gelten auch nach Aufbringen einer Beschichtung				
Prüfung der mechanischen Eigenschaften	DIN 101				
Wärmebehandlung	für Stahl: weichgeglüht (85 HV bis 130 HV) oder nach Vereinbarung für andere Werkstoffe: nach Vereinbarung				
Annahmeprüfung	DIN 101				

[a] Andere Werkstoffe nach Vereinbarung.

5 Bezeichnung

Bezeichnung eines Flachsenkniets mit Nenndurchmesser d_1 = 4 mm und Länge l = 12 mm, aus Stahl (St):

Flachsenkniet DIN 675 — 4 × 12 — St